

ESPECIFICACIÓN DE LA BASE	
Densidad	1,70 - 1,75 gr./cc.
Contenido sólido	69-71% en peso.
ESPECIFICACIÓN DEL CATALIZADOR	
Estado físico	Líquido.
Color	Incoloro transparente.
Olor	Ligero.
Punto de inflamación	121 °C PMCC, ASTM D93
Densidad	1,14 - 1,15 gr./cc. a 25 °C ASTM D4052
Viscosidad	500 - 700 mPas a 25 °C ASTM D445
Solubilidad en agua	Insoluble.
Contenido sólido	100% en peso.
ESPECIFICACIÓN DE LA MEZCLA	
Densidad aprox.	1,05 gr./cc.
Contenido sólido	aprox. 42% en peso.
ESPECIFICACIÓN DE LA IMPRIMACIÓN SECA	
Aspecto	Brillante.
Color	Rojo Oxido

APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

SOPORTE

Todos los materiales utilizados normalmente en la construcción limpios y secos. No apto para soportes con poco poro. No aplicar sobre yeso.

MEZCLA

3 partes de BASE (A) / 1 parte de CATALIZADOR (B)

DILUCIÓN

Agua, entre un 5% y un 10%

SECADO

- Repintado: mínimo 24hs. Máximo 3 días.
- Secado a 20 °C: Transitado en 24-36hs.
- Carga ligera: 3 días. Carga completa: 7 días.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplicar a temperaturas ambientales y del soporte comprendidas entre +10 y 30 °C. No aplicar con humedad relativa superiores al 70 %. La temperatura del soporte debería ser, al menos, 3 °C superior al punto de rocío.

ADVERTENCIAS

- No utilice el producto a -5°C y +30°C.
- Remover el producto con agitador eléctrico antes de su utilización.
- No aplicar en soportes con presencia de humedad.
- No utilizar productos que intervengan en el sistema si no están recomendados por escrito por Ecoresinas. No dejar los envases abiertos durante largos períodos de tiempo.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- No acelerar el proceso de secado con calentadores durante los días posteriores a la aplicación hasta el curado.

LIMPIEZA

Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 120 minutos de utilizados, posteriormente deben utilizarse medios mecánicos.

FORMATO DEL ENVASE

12kg. (A+B)

6kg. (A+B)

ALMACENAMIENTO

Los envases deben almacenarse en habitaciones frescas y secas un máximo de 12 meses. El producto se debe conservar en su envase original cerrado, manteniendo la referencia del fabricante, el nombre del producto, el número de lote y las etiquetas de seguridad.

** Cumplir las normas toxicológicas de la Ficha de Seguridad.