

FICHA TÉCNICA **MicroQuarz® Nature**

MicroQuarz® NATURE es un revestimiento continuo mineral en pasta, monocomponente y listo al uso, formulado para la ejecución de acabados decorativos de capa fina en suelos interiores y paredes interiores y exteriores.

Está compuesto por cuarzo, mármol, y ligantes acrílicos y poliuretánicos en base agua, con baja carga de componentes orgánicos volátiles (COV).

MicroQuarz® NATURE está indicado para la renovación de superficies interiores, aportando un acabado continuo de estética mineral, con posibilidad de obtener superficies decorativas, texturadas o de efecto pulido dentro del sistema MicroQuarz® NATURE.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Pasta
Diámetro máximo del inerte	0,3 mm
Fuerza de adhesión	> 1,5 N/mm ²
Resistencia al desgaste	UM 40
Resistencia a la compresión	80 N/mm ²
Resistencia al deslizamiento	Dependiendo de la aplicación, hasta Clase 2
Consumo orientativo	0,8 - 1 kg/m ² por capa. Consultar esquema de uso.
Espesor máximo por capa	1 mm
Transitabilidad	Después de 8 horas
Curado total	15 días a 21 °C. Este tiempo puede verse prolongado en función de la temperatura constante y la humedad ambiental.

UTILIDAD

MicroQuarz® NATURE se utiliza como segunda y tercera capa del sistema NATURE. Está indicado para crear superficies decorativas de estética mineral, con acabados texturados o de efecto pulido, siguiendo siempre el proceso indicado en el manual de instalación y en el [esquema de uso](#) correspondiente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El soporte debe estar regularizado, limpio, sin polvo y sin partes incoherentes. Debe carecer de humedad residual, humedad por condensación o humedad por capilaridad. Consultar el manual de instalación para verificar las condiciones necesarias del soporte antes de la aplicación.

APLICACIÓN

La aplicación debe realizarse siguiendo el [esquema de uso](#) correspondiente y respetando el proceso del sistema MicroQuarz® NATURE. En paredes debe aplicarse después de MicroQuarz® BASE. En suelos debe aplicarse después de MicroQuarz® HARD BASE. El tiempo orientativo entre capas es de 6 horas o hasta que la capa anterior esté seca. No debe modificarse el sistema ni incorporarse productos no recomendados por escrito por Ecoresinas.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Consultar la ficha de aplicación específica en nuestro [esquema de uso](#) para verificar el número de capas, tiempos de secado, herramientas recomendadas, método fresco sobre fresco o aplicación en seco, protocolo de lijado y protección final.

COLORES

MicroQuarz® NATURE está disponible en colores de la carta MicroQuarz® y con posibilidad de coloración NCS. Consultar carta de colores vigente.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN

- Durante la manipulación y aplicación del producto se recomienda utilizar guantes y gafas de protección adecuados.
- En trabajos donde pueda generarse polvo, niebla, aerosol o en espacios con ventilación insuficiente, se recomienda el uso de protección respiratoria adecuada, como mascarilla autofiltrante FFP2 o equivalente, conforme a la normativa aplicable.
- Si el producto entra en contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia y acudir a un servicio médico.

ADVERTENCIAS

- No utilizar el producto por debajo de 5 °C ni por encima de 30 °C.
- No dejar los envases abiertos durante su almacenamiento.
- No utilizar productos que intervengan en el sistema si no están recomendados por escrito por Ecoresinas.
- No añadir agua ni aditivos al producto.
- No acelerar el proceso de secado con calentadores durante los días posteriores a la aplicación y hasta el curado.
- Evitar la caída de restos sólidos en el envase en caso de sucesiva utilización del producto.

LIMPIEZA

Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 30 minutos después de su uso. Transcurrido este tiempo, deberán emplearse medios mecánicos.

PRESENTACIÓN

MicroQuarz® NATURE está disponible en envases de 6 kg, 12 kg y 24 kg.

ALMACENAMIENTO

MicroQuarz® NATURE es estable al menos 12 meses en sus envases originales, en ambientes secos y resguardados.

Fecha de revisión: julio 2026