FICHA TÉCNICA **Primer AC**

Primer AC es una imprimación compuesta por resina acrílica, dióxido de titanio, cuarzo y carbonato cálcico. Se caracteriza por una buena penetración en profundidad del sustrato y una elevada resistencia al ataque alcalino en entornos urbanos, rurales, marinos e industriales.

Resulta especialmente eficaz para preparar un fondo a juego con el acabado y crear un soporte rugoso con mayor adherencia para los acabados con llana.

DATOS TÉCNICOS

Dato	Valor
Color	Blanco
Peso específico	1,42 kg/l aproximadamente
Rendimiento	6 - 7 m²/l con una sola capa
Espesor máximo	500 micras
Dilución	30 % de agua en peso
Tiempo de secado	30 minutos aproximadamente (a +25 ºC y 65 % HR)
Aplicación del revestimiento	No antes de 6 horas
Temperatura de aplicación	Entre +5 ºC y +35 ºC

UTILIDAD

Primer AC se utiliza como imprimación para obtener una absorción más homogénea y mejorar la adherencia de pinturas y revestimientos sobre revoques a base de yeso, cal, escayola y sustratos de hormigón. Gracias a su capacidad de formación de película, es especialmente adecuado como aislante sobre yeso o mortero fino.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplicar solo sobre revoques secos y curados. Si el soporte ha sido pintado previamente, se recomienda una preparación normal mediante cepillado, raspado y eliminación de las pinturas no adherentes.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Diluir con un 30 % de agua en peso. Aplicar una sola capa con brocha, rodillo de lana o pistola sin aire (airless). El producto necesita un tiempo de secado de unos 30 minutos (a +25 ºC y 65 % HR). Se recomienda aplicar el revestimiento no antes de 6 horas.

COLORES

Blanco.

ADVERTENCIAS

- Aplicar a una temperatura superior a +5 ºC e inferior a +35 ºC.
- Evitar la aplicación durante los períodos más fríos del año.
- El producto modificado no está garantizado en ningún caso.
- Siempre se recomienda realizar una prueba preventiva.

PRESENTACIÓN

Primer AC está disponible en envases de 5 l y 14 l.

ALMACENAMIENTO

Proteger de las heladas. Almacenar a temperaturas superiores a 5 ºC e inferiores a 30 ºC. Primer AC tiene una vida útil de 2 años si se almacena en locales adecuados.

Fecha de revisión: Noviembre 2026