FICHA TÉCNICA **Primer W**

Primer W es una imprimación de dos componentes a base de resinas epoxi, exenta de disolventes y diluible en agua, de fácil y rápida aplicación a rodillo.

Ofrece muy buena adherencia sobre soportes minerales poco porosos. No es recomendable como capa de acabado.

DATOS TÉCNICOS

Base (A)	**Valor**
Densidad	1,00 - 1,05 g/cc
Color	Blanquecino - azulado

Catalizador (B)	**Valor**
Estado físico	Líquido
Color	Incoloro, transparente
Olor	Ligero
Punto de inflamación	121 ºC PMCC (ASTM D93)
Densidad	1,14 - 1,15 g/cc a 25 ºC (ASTM D4052)
Viscosidad	500 - 700 mPa·s a 25 ºC (ASTM D445)
Solubilidad en agua	Insoluble
Contenido sólido	100 % en peso

Mezcla	**Valor**
Proporción	3 partes de base (A) : 1 parte de catalizador (B)
Densidad	1,05 g/cc aproximadamente
Contenido sólido	42 % en peso aproximadamente
Dilución	Agua, entre un 25 % y un 35 %

Imprimación seca	Valor
Aspecto	Brillante
Color	Incoloro

Secado a 20 °C	Valor
Repintado	Mínimo 24 horas. Máximo 3 días
Transitable	24 - 36 horas
Carga ligera	3 días
Carga total	7 días

UTILIDAD
Primer W se utiliza como imprimación para pavimentos y paredes de mortero de cemento, cerámica a poro abierto y cualquier soporte mineral.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Apto para todos los materiales utilizados normalmente en la construcción, limpios y secos. No apto para soportes con poco poro. No aplicar sobre yeso ni en soportes con presencia de humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Remover el producto con agitador eléctrico antes de su utilización. Mezclar 3 partes de base (A) con 1 parte de catalizador (B) y diluir con agua entre un 25 % y un 35 %. Aplicar con brocha o rodillo.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN
- Aplicar con buena renovación de aire.
- Cumplir las normas toxicológicas de la Ficha de Seguridad.

ADVERTENCIAS
- No utilizar el producto por debajo de -5 °C ni por encima de +30 °C.
- Remover el producto con agitador eléctrico antes de su utilización.
- No dejar los envases abiertos durante largos períodos de tiempo.
- No utilizar productos que intervengan en el sistema si no están recomendados por escrito por Ecoresinas.
- No acelerar el proceso de secado con calentadores durante los días posteriores a la aplicación y hasta el curado.

LIMPIEZA
Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 120 minutos después de su uso. Transcurrido este tiempo, deberán emplearse medios mecánicos.

PRESENTACIÓN

Primer W está disponible en los siguientes formatos:

- 1 kg + 0,33 kg (A+B)
- 3 kg + 1 kg (A+B)
- 9 kg + 3 kg (A+B)

ALMACENAMIENTO

Los envases deben almacenarse en lugares frescos y secos un máximo de 12 meses. El producto se debe conservar en su envase original cerrado, manteniendo la referencia del fabricante, el nombre del producto, el número de lote y las etiquetas de seguridad.

Fecha de revisión: Noviembre 2026