FICHA TÉCNICA **PrimerQuarz**

PrimerQuarz es una resina en base acuosa con una excelente adherencia sobre cualquier superficie poco o nada porosa, y un tack residual permanente que asegura la adherencia entre capas.

Posee una gran elasticidad, que mantiene durante largos periodos de tiempo, y una elevada resistencia al agua y a los álcalis, por lo que resiste excelentemente las diferentes condiciones atmosféricas.

DATOS TÉCNICOS

Dato	Valor
Aspecto	Líquido blanco
Densidad	1 ± 0,04 g/cm³
Temperatura de aplicación	De 0 °C a +30 °C
Toxicidad / Inflamabilidad	No
Rendimiento	Depende de la absorción del sustrato
Dilución	Sin diluir sobre superficies lisas poco porosas. Hasta un 20 - 30 % de agua sobre superficies porosas

UTILIDAD

PrimerQuarz está indicado para los siguientes usos:

- Puente de unión entre acabados y superficies poco porosas.
- Puente de unión entre azulejos, gres y morteros.
- Puente de unión entre paredes antiguas y nuevas aplicaciones.
- Aumento del agarre entre paredes antiguas y nuevas aplicaciones.
- Relleno de pequeñas fisuras para absorber las dilataciones de la construcción.
- Fijador de superficies terrosas y desmenuzadas.
- Impermeabilización de fachadas.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Sobre acabados lisos y poco porosos, utilizar sin diluir.
- Sobre superficies porosas, puede diluirse con un 20 - 30 % de agua y aplicarse en varias capas.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Sobre acabados lisos y poco porosos, utilizar sin diluir.
- Sobre superficies porosas, puede diluirse con un 20 - 30 % de agua y aplicarse en varias capas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN

- Es indispensable utilizar gafas y guantes de protección durante la aplicación y el proceso de mezcla.
- Si el producto entra en contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir a un servicio médico de urgencias.

LIMPIEZA

Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 30 minutos después de su uso. Transcurrido este tiempo, deberán emplearse medios mecánicos.

PRESENTACIÓN

PrimerQuarz está disponible en envases de 1 kg, 5 kg y 25 kg.

ALMACENAMIENTO

PrimerQuarz es estable al menos 12 meses en sus envases originales, en ambientes secos y resguardados.

Fecha de revisión: Noviembre 2026